

**MÜŞTERİ ADI** : TEKPAN  
**TARİH** : 30.03.2009

**İŞ İSTEK NO** : 903011

TEKPAN'dan gelen ELB684 boyalı panele 480 saat tuzlu sis testi yapılmıştır. Tuzlu sis testi B-117 nolu ASTM standardına göre uygulanmıştır. Test sonucu aşağıda belirtilmiştir.

LAB\_903011 : ELB684 boyalı panel

<b>Tuzlu Sis Testi</b>	<b>LAB_903011 480 saat</b>
Film Kalınlığı,µm	82-92-86-80
Blister (kabarcık) ASTM D-714	Çizgide: 8F Yüzeyde: YOK
Pas Akması Kesik bölgesi	VAR
Açılma	~ 2-3

Çalışmalarınızda başarılar dilerim  
Deniz NALBANTOĞLU  
Ar-Ge Mühendisi  
AKZO NOBEL BOYA A.Ş.

